

VBA 2M43



Фиксатор за осигуряване и уплътняване на резби, средна якост

Анаеробно еднокомпонентно лепило със средна якост за подsigуряване и уплътняване на метални болтови връзки, при което демонтирането с ръчни инструменти е невъзможно. Лепило без разремител втвърдява се в резбата и подsigурява дълготрайно връзката срещу развиване от само себе си и клеясване от ръжда.

VBA 2M43

ФИКСАТОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА РЕЗБИ, СРЕДНА ЯКОСТ



Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№
Шише	50ml	1 брой	VBA 2M43/ 1/ 50
Шише	50ml	12 броя	VBA 2M43/12/ 50

Предимства

- » Продължителна сигурност и изолиране
- » Употреба при температура до 150°C
- » Резба до М36 и преодоляване на хлабини до 0,25mm
- » Демонтирането на монтажните връзки може да се осъществи с помощта на ръчни инструменти
- » Издръжлив на вибрационни- и ударни натоварвания
- » Приложим също така и при пасивни материали
- » Без обозначителна маркировка

VBA 2M43	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	син	
Максимална температура	+150°C	
Издръжливост	средна якост	
Основа	Диметакрилат	
Плътност	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Вискозитет	2000 - 4000 mPas / thix	Brookfield (25°C)
Максимален диаметър на резбата	M36	
Максимална хлабина	0,25 мм	
Период за свързване след	2 - 10 min	при стайна температура, за стомана
Функционална якост след	2 - 3 h	при стайна температура, за стомана
Крайна якост след	12 h	при стайна температура, за стомана
Скъсване при въртящ момент	16 Nm	DIN EN 15865 (без предварително натоварване)
Остагчен въртящ момент	10 Nm	DIN EN 15865
Якост на срязване	16 N/mm ²	DIN EN 15337